

## MARITRANS® TILE-PRIMER

### Cam ve Cilalanmış Yüzeyler İçin Yapışmayı Artırıcı Madde

<b>Ürün Tanımı</b> MARITRANS® TILE-PRIMER; seramik ve cam yüzeylerle kaplama maddesi arasında mükemmel yapışmayı sağlayan, şeffaf, tek bileşenli bir yapışkanlık artırıcı malzemedir. Zemin ve havadaki nem ile birlikte tepkime sonucunda etkisini göstermektedir.	<b>Kullanım Miktarı</b> Bir veya iki kat halinde 30-60gr/m <sup>2</sup> olarak uygulanmaktadır. Bu miktardaki uygulama, rulo ile uygun koşullar altında düz bir yüzeye yapılmalıdır. Yüzeydeki gözeneklere, ısıya, neme, uygulama yöntemine ve gerekli ince işlere bağlı olarak tüketim miktarı değişmektedir.
<b>Kullanım Yerleri</b> MARITRANS® TILE-PRIMER; temel olarak emici olmayan cilalı yüzeylere uygulanan pigmentli veya şeffaf poliüretan kaplamalar için yapışkanlığı artırıcı (Astar maddesi) olarak kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen yüzeylere uygulanır: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cilalı seramik fayanslar</li><li>• Cam</li><li>• İç hareket derzleri</li><li>• Cam tuğla vb.</li><li>• Boru çıkışları ile çatıda baca çevreleri</li><li>• Hordum (Sifon) vb.</li></ul>	<b>Yararları</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolay uygulanır.</li><li>• "Zorlu" cam ve cilalı yüzeylere mükemmel yapıştır.</li><li>• UV güneş ışınlarına dayanıklıdır.</li></ul> <b>Ambalaj Şekli</b> MARITRANS® TILE-PRIMER; 4 kg ve 1 kg' lik kutular halinde temin edilmektedir.

## **Uygulama**

### **Yüzey Hazırlama**

Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği %5'i geçmemelidir. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun temizlenmesi gerekmektedir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.

### **Astarlama**

En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C, bağıl nem ise %50 ile %70 arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar ve düşük nem, kuruma süresinin uzamasına neden olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.

MARITRANS® TILE PRIMER; temiz, kuru bir beze batırılarak ve bu bezle tüm yüzey silinerek uygulanmalıdır. Kullanılan bez sıkça değiştirilmelidir. Bu şekilde, hem kimyasal yüzey aktivasyonu, hem de yüzeyin oldukça etkin bir şekilde yağdan arındırılması sağlanır. Yüzeye herhangi bir boş nokta bırakmadan yeterli miktarda MARITRANS® TILE-PRIMER uygulanıldığından emin olunmalıdır.

Yaklaşık 1-2 saat sonra, sıradaki poliüretan kaplama uygulanmalıdır.

### **Saklama Koşulları**

Kutular, kuru ve soğuk odalarda 9 aya kadar saklanabilir. Malzeme, nem ve güneş ışığından korunmalıdır. Saklama sıcaklığı: 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal kutularda, açılmadan muhafaza edilmelidir.

### **Güvenlik Önlemleri**

MARITRANS® TILE-PRIMER, izopropil alkol içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Ürünü uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir.

**NOT:** Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Lütfen Güvenlik Veri sayfasını inceleyiniz.